



国家认可注册号: SC 36



质量体系符合
GB/T19001-2000 - ISO9001:2000 标准
注册号: **3602Q10178R0S**
该质量体系适合
SINIA 系列制版材料的设计、生产和服务

北京新亚印刷材料有限公司

为您提供最好的丝印制版材料及技术服务

印前网版处理材料

SH-105 硬化剂

一. 用途

用于抗水型网版的硬化, 以延长其使用寿命。

二. 使用方法

将曝光后显影完毕的网版彻底干燥。用海绵或软毛刷将硬化剂涂于网版两面, 确保网版两面被均匀涂抹, 接着用真空泵或脱脂棉吸取多余硬化剂(图案部分)以免堵住网孔。至少待 15 分钟以上, 使硬化剂完全被网版吸收。将网版置于烘箱内烘干 30 分钟以上(确保网版在使用前彻底干燥)就可以上机印刷了。

三. 包装标准

1kg, 2.5kg, 25kg

四. 储存

本产品宜存储存在阴凉干燥处, 10℃~35℃以上储存, 在原始的容器里保质期长达 24 个月

五. 安全与处理

本产品

- 使用时要戴上合适的防酸手套和化学安全眼镜
- 不含有任何有毒和致癌化学物质, 或致基因突变的化学品。
- 没有燃点, 所以免于《高度易燃液体规则》的检查

六. 环境信息

本产品:

- 不含有重金属
- 不含有蒙特利尔公约所列明的导致破坏大气臭氧层的物质。
- 不含对周围环境有危害的芳香碳水化合物。

七. 本品只适用于工业用, 进一步信息请查阅 MSDS

SH-106 浓缩硬化剂

特点:

为了降低运输成本和储存方便 SINIA 特别生产了浓缩的硬化剂, 使用时只需加 5-9 倍水就可以直接使用, 效果和硬化剂一样或优于 SH-105。

如需其他技术咨询及服务请致电: (010) 63333161 63333162
或登陆网址: <http://www.sinia.com.cn>
地址: 北京市丰台区华源一里甲 1 号 512

传 真: (010) 63333163
电子邮箱: sale@sinia.com.cn
邮 编: 100073